



# SETAPAK AMBALAJ

Makina San. Tic. Ltd. Şti.

## POLYOLEFİN SHRINK FILM



- Mükemmel parlaklık, şeffaflık ve yırtılmaya karşı yüksek dayanıklılık
- Ürünün raf ömrünü uzatır.
- Gaz içermez
- Mükemmel dikiş kalitesi
- Tamamen zararsızdır ve çevre dostudur.
- Kokusuz ve tatsızdır.



Teknik Özellikler Technical Specification	ASTM Test	Birim	12.5 Micron	15 micron	19 micron
Şeffaflık Transparency	D.1003	%	2.7	3	3.4
Parlaklık Brightness	D.2457	%	95	105	110
Serbest Büzülme (100°C) Free Shrinkability (100°C)	D.1204	%	50	50	50
Serbest Büzülme (120°C) Free Shrinkability (120°C)	D.1204	%	65	65	65
Büzülme Kuvveti (100°C) Shrinking Force (100°C)	D.2838	N/15 mm	0.68	0.82	1.04
Kopma Mukavemeti Tensile Strength	D.882 B	N/mm <sup>2</sup>	98	98	97
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength	D.1922	GR.	6	8	12
Elastik Modülü Elastic Module	D.882 B	N/mm <sup>2</sup>	550	550	550
Sürtünme Katsayısı Friction coefficient	D.1894		0.35	0.35	0.35
Oksijen Geçirgenliği Oxygen Transmission Rate	D.3985	Cc/m <sup>2</sup> /day	11300	10800	7200
Su Buharı Geçirgenliği Water Vapor Transmission Rate	F1249	Gm/m <sup>2</sup> /day	45.5	38.5	26.5

